

HABiol Color weiß pigmentiert

Verarbeitungshinweis:

Vor Gebrauch gut schütteln!

1. Naturholzoberfläche mit Körnung 180 schleifen und entstauben.
2. Aufbringen von HABiol Color mit Pinsel, Schwamm, Becherpistole oder Lappen.
3. 20 Minuten einwirken lassen, dann Überschuss abtragen und vollständig trockenreiben.
4. Mindestens sechs Stunden trocknen lassen.
5. Nur wenn der Weißeffekt nicht genügend ist Vorgang wiederholen. Mit dieser Methode kann man eine sehr starke Pigmentierung erreichen.
6. Mindestens sechs Stunden trocknen lassen.
9. Im Reparaturfalle ist es möglich randfrei nachzuarbeiten. Ein wenig Feingefühl ist dabei notwendig.

Nach ca. 10 Tagen sind ist das Produkt vollständig ausgehärtet und Fläche resistent gegen Eindringen von Feuchtigkeit.

ACHTUNG:

Verwendete Tücher nach Benutzen mit Pflegemittel gut trocknen lassen und nicht in nassem Zustand entsorgen, da bei ungünstigen Bedingungen durch die Oxydation von Leinölinhalten Selbstentzündung entstehen kann. Flammpunkt liegt bei 75 °.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.